

# PRB ACCROSOL AG

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POLYVALENT ANTIGOUTTES



## Les **+** de PRB ACCROSOL AG

- +** Multi-supports, idéal sur bois et en rénovation
- +** Travail propre et rapide
- +** Rugueux : augmente l'accroche
- +** Grande facilité en murs



### CONDITIONNEMENT

- Jerrican de 1 kg et seaux plastiques de 5 kg et 15 kg.
- Palette de 324 jerricans de 1 kg soit 0,324 t.
- Palette de 64 seaux de 5 kg soit 0,320 t.
- Palette de 22 seaux de 15 kg soit 0,330 t.

**CONSERVATION** : 18 mois.

### CONSOMMATION

- Supports poreux : 200 à 300 g/m<sup>2</sup>.
- Supports non-poreux, rénovation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>.

## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Murs et sols intérieurs
- Neuf et rénovation.
- DTU, CPT et réglementations en vigueur. AT, Atex, Certificats des produits et systèmes PRB.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

#### NEUFS :

- Bétons.
- Chapes et enduits au mortier de ciment.
- Chapes fluides ciment.
- Chapes anhydrites.
- Chapes sèches.

- Bétons allégés.
- Béton cellulaire.
- Enduits et carreaux de plâtre.
- Plaques de plâtre.
- Bois (CTBH, CTBX et OSB).

#### ANCIENS :

- Anciens carrelages.
- Anciennes peintures de sols ou murales.
- Dalles en PVC rigides.
- Chapes asphalte sablées.
- Parquets stables, collés ou sur lambourdes.
- Traces ou résidus de colles acryliques, vinylique, néoprène, bitumineuse.

### SUPPORTS INTERDITS

#### Ne pas appliquer sur :

- Sols humides en permanence ou soumis à des remontées d'eau capillaire.
- Sols extérieurs
- En milieu immergé (piscine, bassin...).

### PRODUITS ASSOCIÉS

- Mortiers colles et adhésifs PRB en intérieur.
- Ragréages de sols PRB en intérieur.
- Résine SPEC PRB PRÉSERFOND.
- Étanchéité PRB CEL CÉRAMIC en intérieur (hors bassins).

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, chauds, trempés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Résine copolymère en phase aqueuse,
- charges minérales,
- Adjuvants spécifiques.

### PRODUIT

- Aspect : Liquide verdâtre.
- Masse volumique apparente : 1,05 ± 0,1 T/m<sup>3</sup>.
- pH : 8,1 ± 0,5.
- Extrait sec : 37 ± 2 %.

### MISE EN ŒUVRE

- Délai mini avant recouvrement : 2 à 4 h.
- Délai maxi avant recouvrement : 72 h.
- Après séchage 72 h : appliquer une nouvelle couche.

## MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux Fiches Procédés PRB

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre, être dépoussiérés, ne pas ressuer l'humidité.
- Les traces de plâtre, de corps gras, de cires, la laitance superficielle etc... seront éliminées.
- Anciens carrelages : nettoyer avec une lessive sodée, bien rincer puis laisser sécher.
- Anciennes peintures : nettoyer avec une lessive sodée, bien rincer puis laisser sécher. Dépouiller avec un abrasif gros grains et dépoussiérer.

### APPLICATION

- Remuer légèrement avant emploi.
- Appliquer pur au rouleau laine, à la brosse, à raison de 100 à 300 g/m<sup>2</sup> de façon à bien recouvrir la totalité de la surface.
- Laisser sécher 2 à 4 h avant recouvrement ou 8 à 12 h avec enduits de sol.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Protéger les huisseries, vitres... contre les projections.
- Nettoyage des outils et des tâches fraîches à l'eau.
- Nettoyage des taches produit durci avec PRB NETTOYANT DÉCAPANT SPÉCIAL ÉPOXY (précaution selon support).
- Protéger les zones traitées contre les retombées de poussières importantes ou les salissures.

